

Nome do Produto: **NOBRELAR ACRILICO SB PREMIUM****INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	USOS RECOMENDADOS
Nobrelar Acrílico SB Premium é uma tinta de acabamento monocomponente com base em emulsão aquosa. Possui excelente cobertura e confere ótima aparência, é de fácil aplicação. Tem resistência ao intemperismo e à lavabilidade. Produto atende Norma ABNT NBR 11702.	Indicado para a pintura interna e externa de alvenaria, concreto, superfícies revestidas e pré-moldados.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Aspecto: Semi-Brilho Cor: Branco e outras cores Sólidos por volume: 25 % $\pm$ 2 Número de demãos recomendadas: 2 a 3 demãos Rendimento teórico: Até 5,5 m² acabado/900 mL Até 22 m² acabado/3,6 L Até 110 m² acabado/18 L Importante: O rendimento prático pode variar em função da rugosidade e absorção da superfície, camada de produto depositada em condições atmosféricas, métodos de aplicação e técnicas de aplicação.	Diluyente recomendado: Água Proporção de diluição: O necessário de até 20%, em volume Nota: Utilizar água pura e limpa. A quantidade de água pode variar, dependendo das condições do ambiente durante a aplicação e do equipamento utilizado. Tempo de secagem - 25°C: Ao toque: 2 horas Manuseio/Repintura: 4 horas Secagem final: 24 horas Os tempos de secagem dependem das temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura da camada a ser aplicada. Condições de armazenamento: Conservar o material em lata fechada e ao abrigo do intemperismo, e de umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

Nome do Produto: **NOBRELAR ACRILICO SB PREMIUM****INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO****PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

A superfície deve estar íntegra e em condições perfeitas. Para isso deve-se lixar a superfície para melhorar a penetração do produto no substrato. É necessário a remoção completa de óleos, pós, graxas, sujeiras e materiais estranhos, sabão e mofo antes da aplicação.

Recomendações conforme cada tipo de superfície:

Superfícies Novas (reboco novo): Deve-se aguardar o tempo de cura de no mínimo 30 dias e utilizar uma demão de Nobrelar Fundo Preparador e uma demão de Nobrelar Selador Acrílico Pig, após este processo aplicar a tinta.

Superfícies com pintura velha: Caso estejam em mau estado de conservação, remover toda a pintura e seguir o mesmo procedimento para superfícies novas. Caso esteja em bom estado de conservação, lixe e remova o pó com um pano úmido.

Superfícies por partes soltas: Remova as partes soltas, lixe e remova o pó com um pano úmido. Corrija as imperfeições com Nobrelar Massa Corrida PVA para interior e Nobrelar Massa Acrílica para exterior. Após siga o mesmo procedimento que para superfícies novas.

Superfícies com mofo: Misture água e água sanitária em partes iguais, lave a área contaminada. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar para realizar a pintura.

Superfícies com umidade: Antes da pintura, resolva o que está causando o problema.

Superfícies com brilho: Lixe até conseguir tirar o brilho, remova o pó com pano úmido.

Superfícies com gordura: Misture água e detergente neutro limpe a área. Depois retire o excesso com água, espere secar bem antes de realizar a pintura.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais de preparação de superfície. Por isso evite aplicar em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e com umidade relativa do ar superior a 85%.

DADOS DE APLICAÇÃO

As referências abaixo servem apenas como guia, podendo ser utilizados equipamentos similares.

Para a aplicação do produto recomenda-se utilizar Rolo de lã pelo baixo, Pistola, Pincel e Trincha.

Limpeza dos equipamentos: Utilizar Água

Homogeneização:

Agite a tinta até que a mesma esteja homogênea, se necessário utilize agitador mecânico. Certifique-se que nenhum pigmento esteja retido no fundo da lata. Após isso, adicione a água.

Precauções:

Indicamos sempre ao manusear e aplicar o produto, utilização de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas.

INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. Após a descontaminação, envie para reciclagem. Descarte o conteúdo e recipiente conforme as regulamentações vigentes.

As informações técnicas contidas nesta ficha técnica decorrem de dados compilados para sua orientação, e são baseados conforme a nossa experiência e conhecimento. Assim, fatores como preparação de superfície e aplicação nem sempre estão sob nosso controle e subordinam-se à obediência das especificações estabelecidas, ressaltando-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos de qualquer natureza. Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.