

**Nome do Produto: NOBRELAR VERNIZ
EXTERIOR/INTERIOR****INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	USOS RECOMENDADOS
Nobrelar Verniz Exterior/Interior é um verniz monocomponente, com base em resinas alquídicas. Protege superfícies de ambiente externo e interno de madeira e metal. Possui alto brilho e secagem rápida. É de fácil preparo e aplicação. Produto atende Norma ABNT NBR 111702.	Indicada para a pintura total ou parcial em substratos de madeira e metal.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Aspecto: Brilhante – mínimo 85 UB Cor: Natural e demais cores sob consulta Sólidos por volume: 45% $\pm$ 2 Número de demãos recomendadas: 2 a 3 demãos Rendimento teórico: Até 6,5 m² acabado/900 mL Até 25 m² acabado/3,6 L Até 125 m² acabado/18 L Importante: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume e não inclui perdas devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas de material durante a preparação, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura excessiva do filme aplicado.	Diluyente recomendado: Diluyente 9010, Aguarrás Nobre. Proporção de diluição: O necessário de até 15%, em volume Nota: A quantidade de diluição pode variar dependendo das condições ambientais durante a aplicação e do equipamento utilizado Tempo de secagem - 25°C: Ao toque: 45 minutos Manuseio: 4 horas Repintura: 12 horas Secagem final: 72 horas Os tempos de secagem dependem das temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura da camada a ser aplicada. Condições de armazenamento: Conservar o material em lata fechada e ao abrigo do intemperismo, e de umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

**Nome do Produto: NOBRELAR VERNIZ
EXTERIOR/INTERIOR****INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO****PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

A superfície deve estar íntegra e em condições perfeitas. Sendo necessário a remoção completa de óleos, pós, graxas, sujeiras e materiais estranhos, para assegurar a aderência satisfatória.

Para remover a oleosidade da superfície use solução de decapante Hollyfer ou panos limpos embebidos em thinner 4800 ou 5000.

As condições para a aplicação do produto necessitam ser:

Temperatura da superfície:

Mínima 5°C

Máxima 50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

Umidade relativa do ar: 10% a 85%.

DADOS DE APLICAÇÃO

As referências abaixo servem apenas como guia, podendo ser utilizado equipamentos similares. Alterações nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização.

Ao realizar a aplicação esteja seguro de que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições. Limpe a linha de ar comprimido para evitar contaminações na tinta.

Pistola convencional:

Pistola JGA 502/3 Devillbiss

Bico de fluido FX

Capa de ar 704

Pressão de atomização ... 50 psi

Pressão no tanque 30 psi

Trincha:

Usar trincha com 75 a 100 mm de largura.

Rolo:

Usar rolo de lã carneira ou de lã sintética.

Nota: Como todo produto que seca por evaporação do solvente, quando aplicado por trincha ou rolo, o solvente da segunda demão pode dissolver a primeira demão.

Limpeza dos equipamentos: Utilizar Thinner 4800 ou 5000

Homogeneização:

Agite a tinta até que a mesma esteja homogênea, se necessário utilize agitador mecânico. Certifique-se que nenhum pigmento esteja retido no fundo da lata. Após isso, adicione o diluente.

Aplicação:

Realce os cantos vivos, fendas e cordões de soldas com a trincha, para se precaver de falhas prematuras nestes locais.

O excesso de diluição da tinta afeta diretamente a formação e o aspecto do filme formado, também prejudica a obtenção da espessura especificada.

Precauções:

Indicamos sempre ao manusear e aplicar o produto, utilização de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas.

INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. Após a descontaminação, envie para reciclagem. Descarte o conteúdo e recipiente conforme as regulamentações vigentes.

As informações técnicas contidas nesta ficha técnica decorrem de dados compilados para sua orientação, e são baseados conforme a nossa experiência e conhecimento. Assim, fatores como preparação de superfície e aplicação nem sempre estão sob nosso controle e subordinam-se à obediência das especificações estabelecidas, ressaltando-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos de qualquer natureza. Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.