

Nome do Produto: **NOBREPOXI FLOOR CLEAR HS**
SELADOR-VERNIZ EPÓXI PARA PISO

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	USOS RECOMENDADOS
Nobrepoxi Floor Clear HS é um selador e verniz epóxi modificado bicomponente, sem solventes. Utilizado para selar superfícies de concreto, rebocos em alvenaria, cimento amianto ou madeira. Também indicado como verniz de acabamento sobre pisos pintados com Nobrepoxi Eco Floor 88, para tornar a superfície mais lisa e brilhante.	Pintura de superfícies expostas a ambientes de: • Pisos de concreto • Partes internas de tanques de concreto • Estacionamentos • Oficinas • Centros logísticos de distribuição • Pisos em geral
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Aspecto: Brilhante Cor: Incolor Sólidos por peso: 98% ± 2 Sólidos por volume: 98% ±2 Espessura recomendada por demão: Seco: 50 a 60 micrometros Úmido: 50 a 60 micrometros Rendimento teórico: 19,0 m²/L para 50 micrometros de espessura seca <i>Importante: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume e não inclui perdas devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas de material durante a preparação, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura excessiva do filme aplicado.</i> Diluyente recomendado: Diluyente Epóxi Proporção de diluição: Nobrepoxi Floor Clear HS não necessita diluição, produto fornecido em viscosidade pronta para o uso. Se necessário, diluir com até 10% em volume. <i>Nota: A quantidade de diluição pode variar dependendo das condições ambientais durante a aplicação e do equipamento utilizado</i> Proporção da mistura: 2 x 1 em volume Vida útil da mistura (25°C): 1 hora Tempo de indução: Não necessário	Tempo de secagem, 25°C e 50% UR Manuseio: 6 horas Liberação para tráfego leve de pedestres: 24 horas Liberação para tráfego pesado: 5 dias Repintura: Mínimo: 6 horas Máximo: 5 dias Os tempos de secagem dependem das temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. Aplicação de camadas com espessuras maiores do que as recomendadas, quedas na temperatura ambiente e aumento da umidade relativa do ar durante a secagem, podem causar demora na secagem e falhas nas estruturas do filme. Intervalo entre demãos: Ao aplicar uma segunda demão do produto recomendado no esquema de pintura, deve ser observado os intervalos entre demãos. Se for ultrapassado o limite máximo indicado para a aplicação da demão subsequente, é necessário lixar a superfície, para garantir a aderência satisfatória entre camadas. Condições de armazenamento: Conservar o material em lata fechada e ao abrigo do intemperismo, e de umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

Nome do Produto: NOBREPOXI FLOOR CLEAR HS**SELADOR-VERNIZ EPÓXI PARA PISO****INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO****PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

A superfície deve estar íntegra e em condições perfeitas. Sendo necessário a remoção completa de óleos, pós, graxas, sujeiras e materiais estranhos, para assegurar a aderência satisfatória.

Para pisos novos realizar a aplicação do produto após 30 dias de cura do concreto. Lavar o piso com ácido diluído, hidrojato ou jato abrasivo para eliminar a nata do cal, partículas soltas, rebarbas. Certificar-se que o piso esteja bem seco, para realizar a aplicação do produto.

As condições para a aplicação do produto necessitam ser:

Temperatura da superfície:

Mínima 5°C

Máxima 50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

Umidade relativa do ar: 10% a 85%.

DADOS DE APLICAÇÃO

As referências abaixo servem apenas como guia, podendo ser utilizado equipamentos similares.

Ao realizar a aplicação esteja seguro de que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições.

Pistola airless:

Pressão 1800 – 2000 psi

Mangueira ¼ de diâmetro interno

Bico 0,011" – 0,015"

Filtro malha 60

Diluição não necessário

Pistola convencional:

Pistola JGA 502/3 Devillbiss

Bico de fluido FX

Capa de ar 704

Pressão de atomização ... 50 psi

Pressão no tanque 30 psi

Diluição até 10% em volume

Trincha:

Usar trincha com 75 a 100 mm de largura.

Rolo:

Utilizar rolo de pele de carneiro, de 10mm, que não solte pelos.

Limpeza dos equipamentos: Utilizar o Diluente Epóxi

Mistura:

Agite o conteúdo de cada um dos componentes até que os mesmos estejam homogêneos, se necessário utilize agitador mecânico. Certifique-se que nenhum pigmento esteja retido no fundo da lata.

Adicione o componente B ao componente A, sempre respeitando a relação de mistura. Agite a mistura até sua completa homogeneização. Somente após 15 minutos da mistura, realize a diluição.

Precauções:

Indicamos sempre ao manusear e aplicar o produto, utilização de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas.

INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. Após a descontaminação, envie para reciclagem. Descarte o conteúdo e recipiente conforme as regulamentações vigentes.

As informações técnicas contidas nesta ficha técnica decorrem de dados compilados para sua orientação, e são baseados conforme a nossa experiência e conhecimento. Assim, fatores como preparação de superfície e aplicação nem sempre estão sob nosso controle e subordinam-se à obediência das especificações estabelecidas, ressaltando-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos de qualquer natureza. Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.