

Nome do Produto: **PRIMER VINÍLICO PRETO FOSCO**

Componente A: Primer Vinílico

Componente B: Catalisador Vinílico

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Primer Vinílico é um produto bicomponente a base de resinas polivinilbutiral, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos aromáticos e álcoois. Possui propriedades anticorrosivas e excelente aderência.

USOS RECOMENDADOS

Utilizado como promotor de aderência e acabamento fosco para metais ferrosos e não ferrosos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**Aspecto:** Fosco**Cor:** Preto**Espessura seca recomendada por demão:** 15 a 25 micrometros**Rendimento teórico:** 10 m² por litro

Importante: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume e não inclui perdas devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas de material durante a preparação, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura excessiva do filme aplicado.

Diluyente recomendado: Pronto para uso. Não necessita diluir.

Nota: O Primer Vinílico não deve ser diluído para evitar que perca suas características originais de resistência e aderência.

Relação de mistura em volume:**Componente A:** 2**Componente B:** 1**Vida útil da mistura (25°C):** 6 horas**Tempo de secagem, para 15 µm - 25°C:****Ao toque:** 10 minutos**Manuseio:** 30 minutos**Cura final:** 12 horas

Os tempos de secagem dependem das temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme.

Aplicar 2 demãos simples, respeitando o intervalo de aplicação de 3 a 5 minutos entre demãos.

Aplicação de camadas com espessuras maiores do que as recomendadas, quedas na temperatura ambiente e aumento da umidade relativa do ar durante a secagem, podem causar demora na secagem e falhas nas estruturas do filme.

Condições de armazenamento: Conservar o material em lata fechada e ao abrigo do intemperismo, e de umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

Nome do Produto: PRIMER VINÍLICO PRETO FOSCO**Componente A: Primer Vinílico****Componente B: Catalisador Vinílico****INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO****PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

A superfície deve estar íntegra e em condições perfeitas. Sendo necessário a remoção completa de óleos, pós, graxas, sujeiras e materiais estranhos, para assegurar a aderência satisfatória.

Para remover a oleosidade da superfície use solução de decapante Hollyfer ou panos limpos embebidos em thinner 4800 ou 5000.

As condições para a aplicação do produto necessitam ser:

Temperatura da superfície:

Mínima 5°C

Máxima 50°C

A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

Umidade relativa do ar: 10% a 85%.**DADOS DE APLICAÇÃO**

As referências abaixo servem apenas como guia, podendo ser utilizados equipamentos similares. Alterações nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização.

Ao realizar a aplicação esteja seguro de que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições. Limpe a linha de ar comprimido para evitar contaminações na tinta.

Pistola convencional:

Pistola JGA 502/3 Devillbiss

Bico de fluido FX

Capa de ar 704

Pressão de atomização ... 50 psi

Pressão no tanque 30 psi

Limpeza dos equipamentos: Utilizar o Thinner 4800 ou 5000**Mistura:**

Agite o conteúdo de cada um dos componentes até que os mesmos estejam homogêneos, se necessário utilize agitador mecânico. Certifique-se que nenhum pigmento esteja retido no fundo da lata.

Adicione o componente B ao componente A, sempre respeitando a relação de mistura. Agite a mistura até sua completa homogeneização. Somente após 15 minutos da mistura, realize a aplicação.

Precauções:

Indicamos sempre ao manusear e aplicar o produto, utilização de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas.

INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. Após a descontaminação, envie para reciclagem. Descarte o conteúdo e recipiente conforme as regulamentações vigentes.

As informações técnicas contidas nesta ficha técnica decorrem de dados compilados para sua orientação, e são baseados conforme a nossa experiência e conhecimento. Assim, fatores como preparação de superfície e aplicação nem sempre estão sob nosso controle e subordinam-se à obediência das especificações estabelecidas, ressaltando-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos de qualquer natureza. Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.